


# 押し出し製品

スクリー式押し出し機から、ところてんのように、生ゴムを圧力で口金と呼ぶノズルより押し出し、オープンや蒸気等で、ゴム製品とする製作方式です。

又、材質、寸法、形状、硬度、色等も特殊仕様で製作できるものもありますので、お問い合わせください。

## ゴムチューブ



### シリコーン (Si)

- ・硬度50～60°
- ・使用温度 -60° C～200° C
- ・耐老化、耐オゾン、その他物理的性質に優れる

内径φ	外径φ	長さ
0.5	1.0	100 m
	1.5	
1.0	2.0	100 m
	3.0	
1.0	5.0	100 m
1.15	3.0	
1.5	2.5	50 m
	3.0	
	4.0	
2.0	3.0	100 m
	3.5	
	4.0	
	6.0	
	8.0	
2.5	4.0	50 m
	5.0	
3.0	5.0	20 m
	6.0	
	9.0	
4.0	6.0	50 m
	7.0	
	8.0	
	9.0	
5.0	10.0	100 m
	7.0	
	8.0	
	9.0	
6.0	10.0	50 m
	11.0	
	8.0	
	9.0	
	10.0	
7.0	12.0	50 m
	15.0	
	10.0	

内径φ	外径φ	長さ
7.0	11.0	50 m
	12.0	
	13.0	
8.0	10.0	50 m
	11.0	
	12.0	
9.0	14.0	50 m
	12.0	
	13.0	
10.0	15.0	30 m
	13.0	
	14.0	
	16.0	
12.0	18.0	50 m
	16.0	
15.0	20.0	20 m
	18.0	
	24.0	
	25.0	
	28.0	
	33.0	
	42.0	
48.0		

### クロロプレン / ネオプレン (CR)

- ・硬度50～60°

内径φ	外径φ	長さ
2.0	4.0	100 m
3.0	5.0	
	6.0	
4.0	6.0	50 m
	7.0	
	8.0	
	10.0	
5.0	7.0	100 m
	8.0	
	9.0	
	10.0	
	14.0	
6.0	15.0	50 m
	8.0	
	9.0	
	10.0	
	12.0	
7.0	14.0	50 m
	15.0	
	10.0	
	13.0	
8.0	12.0	30 m
	13.0	
	15.0	
9.0	14.0	50 m
	13.0	
	14.0	
10.0	16.0	40 m
	18.0	
12.0	15.0	35 m
	16.0	
	17.0	
15.0	20.0	30 m
18.0	24.0	30 m
25.0	33.0	20 m

### ニトリル (NBR)

- ・硬度50～60°

内径φ	外径φ	長さ
3.0	5.0	50 m
	7.0	
4.0	6.0	50 m
	7.0	
5.0	9.0	50 m
	12.0	
6.0	9.0	50 m
	12.0	
7.0	10.0	50 m
	11.0	
8.0	11.0	50 m
	12.0	
9.0	12.0	50 m
	14.0	
10.0	14.0	50 m
	16.0	
15.0	20.0	30 m
	24.0	
25.0	33.0	20 m

### フッ素 (FKM)

- ・硬度70°

内径φ	外径φ	長さ
1.0	3.0	100 m
2.0	4.0	
3.0	5.0	
4.0	6.0	100 m
5.0	7.0	
6.0	8.0	50 m
	8.5	
7.0	10.0	50 m
	9.0	
8.0	11.0	50 m
	12.0	
9.0	13.0	30 m
	12.0	
10.0	13.5	50 m
	14.0	
12.0	16.0	30 m
	17.0	
	20.0	
	23.0	
19.0	23.0	20 m

任意の長さでカット加工や追加加工あるいは少量対応が可能です。